

O REJUNTE CERÂMICO CANAÃ TIPO II É FORMULADO PARA OFERECER UM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE EM JUNTAS DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS. ELE PROPORCIONA ÓTIMA ADERÊNCIA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A MANCHAS, FUNGOS E BACTÉRIAS, SENDO IDEAL PARA USO INTERNO E EXTERNO.



## INDICAÇÃO

- Juntas de até 10 mm em revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pedras naturais e pastilhas.
- Pisos e paredes em áreas internas (cozinhas, banheiros, lavabos) e áreas externas (varandas, fachadas).
- Ambientes com alta umidade (saunas, piscinas, fachadas).



## NÃO INDICADO

- Não aplicar em peças de baixa porosidade.
- Evitar rejuntar juntas falsas em cerâmicas.
- Não aplicar em juntas maiores que 10 mm.
- Evitar utilização em superfícies que estejam soltas, com baixa resistência mecânica ou com infiltrações.



## COMPOSIÇÃO

- Cimento, agregados minerais, polímeros e aditivos especiais.

## PREPARO E APLICAÇÃO

### 1. PREPARO:

- Em um recipiente limpo, adicione aproximadamente 330-350 ml de água por kg de rejunte.
- Misture até obter uma pasta homogênea e sem grumos.
- Deixe a mistura descansar por 10 minutos e misture

### 2. APLICAÇÃO:

- Aplique o rejunte com uma desempenadeira de borracha, pressionando-o nas juntas.
- Remova o excesso com a desempenadeira em um ângulo de 45°.
- Após 15 a 40 minutos, limpe a superfície com uma esponja úmida em movimentos circulares.



## CUIDADOS

- Adicione água apenas à quantidade de produto que for ser utilizado no momento. Caso contrário, utilize outro recipiente.
- Nunca deixe a limpeza para o dia seguinte.
- Nunca utilize ácidos para a limpeza.
- Liberar o tráfego normal apenas 14 dias após a conclusão, embora com 7 dias seja possível transitar levemente com o pessoal da obra.
- Em áreas externas, o local rejuntado deve ser coberto durante as primeiras 24 horas após o rejuntamento.
- Em áreas externas, o local rejuntado deve ser hidratado após 5 horas do rejuntamento.



## RENDIMENTO

O consumo de rejunte cerâmico pode variar dependendo do tamanho do revestimento, da largura da junta e da técnica de aplicação utilizada pelo profissional. É sempre recomendável ajustar a quantidade conforme as necessidades específicas do projeto e realizar testes prévios para garantir o consumo ideal.

- Juntas de 2 mm: Cerca de 0,5 kg/m<sup>2</sup> para revestimentos de até 20x20 cm.
- Juntas de 10 mm: Cerca de 0,8 kg/m<sup>2</sup> para



## MANUTENÇÃO

- Após 14 dias da aplicação do rejuntamento, iniciar a limpeza regularmente, usando um pano limpo e macio com água e detergente neutro ou sabão de coco líquido.
- Jamais usar ácido, cloro, água sanitária, soda cáustica e outros produtos similares, pois estes atacarão seu rejuntamento definitivamente.



## ARMAZENAMENTO

- Estocar em local seco e arejado, sobre estrado de madeira, sempre manter o produto em sua embalagem original fechada.
- Empilhar no máximo 10 fardos com até 1,40 metros de altura sobre os pallets.



## VALIDADE

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado em embalagem lacrada e sob condições adequadas.

## ATENÇÃO

Os produtos preservarão suas características desde que armazenados corretamente e seguidas as instruções aqui contidas. O perfeito desempenho do material também dependerá de fatores alheios, tais como: preparo da superfície, condições climáticas, técnica de aplicação, etc. A Canaã reserva-se o direito de dispensar qualquer garantia sobre o produto quando as condições fornecidas

## CONFORMIDADE

O Rejunte Cerâmico Canaã Tipo II atende a todos os requisitos estabelecidos pela norma ABNT NBR 14992:2003, garantindo qualidade e conformidade para

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

CNPJ: 41.864.681/0001-13

SAC: (66) 3515-0821

Email: comercial@industriacanaa.com.br

Responsável técnico: CRQ 16300065