

# 3X1

# MASSA PRONTA

A MASSA PRONTA CANAÃ 3X1 É UMA ARGAMASSA VERSÁTIL E DE ALTA QUALIDADE, IDEAL PARA CHAPISCO, REBOCO E ASSENTAMENTO DE TIJOLOS E BLOCOS. PROPORCIONA ALTA ADERÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO UM ACABAMENTO UNIFORME E RESISTENTE.



## INDICAÇÃO

- **Chapisco:** Preparação de superfícies para revestimentos, garantindo maior aderência.
- **Reboco:** Aplicação de camadas uniformes em paredes para acabamento final.
- **Assentamento de Tijolos:** Uso para assentar tijolos, proporcionando estabilidade e resistência.



## CONTRAINDICAÇÃO

- Não aplicar sobre superfícies contaminadas com pó, graxa, óleo ou outros materiais soltos.
- Não utilizar em superfícies que não estejam devidamente preparadas ou umedecidas conforme necessário.
- Evitar uso em temperaturas extremas (abaixo de 5°C ou acima de 35°C).



## COMPOSIÇÃO

- Cimento Portland, agregados minerais selecionados e aditivos químicos.



## CUIDADOS

- Utilize EPIs adequados: luvas impermeáveis, botas, óculos de segurança e máscara de proteção.
- Evite contato com a pele e olhos. Em caso de contato, lave imediatamente com água em abundância.
- Não ingerir, fumar ou comer durante o manuseio. Lave as mãos após o trabalho.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.

## PREPARO E MODO DE APLICAÇÃO

### CHAPISCO:

- 1. Preparação da Superfície:** A superfície deve estar limpa, livre de pó, graxa, óleo ou outros contaminantes.
- 2. Mistura:** Para cada saco de 20 kg de Massa Pronta Canaã 3x1, adicione aproximadamente 3 a 4 litros de água limpa. Misture manualmente ou com misturador de baixa rotação até obter uma consistência homogênea. Deixe a mistura em repouso por 10 minutos e misture novamente antes da aplicação.
- 3. Aplicação:** Aplique a massa diretamente sobre a superfície preparada utilizando uma colher de pedreiro, espalhando uniformemente. Utilize uma desempenadeira para garantir uma camada uniforme.
- 4. Rendimento:** Aproximadamente 3 kg/m<sup>2</sup>.

### REBOCO:

- 1. Preparação da Superfície:** A superfície deve estar chapiscada e seca, garantindo boa aderência.
- 2. Mistura:** Para cada saco de 20 kg de Massa Pronta Canaã 3x1, adicione aproximadamente 3 litros de água limpa (150 ml/kg). Misture manualmente ou com misturador de baixa rotação até obter uma consistência homogênea. Deixe a mistura em repouso por 10 minutos e misture novamente antes da aplicação.
- 3. Aplicação:** Espalhe a massa sobre a superfície chapiscada utilizando uma desempenadeira, garantindo uma camada uniforme. Após a aplicação, utilize uma esponja ou desempenadeira para alisar e dar o acabamento desejado.
- 4. Rendimento:** Aproximadamente 5 kg/m<sup>2</sup>.

### ASSENTAMENTO DE TIJOLOS:

- 1. Preparação da Superfície:** Certifique-se de que os tijolos estejam limpos e secos.
- 2. Mistura:** Para cada saco de 20 kg de Massa Pronta Canaã 3x1, adicione aproximadamente 3 litros de água limpa (150 ml/kg). Misture manualmente ou com misturador de baixa rotação até obter uma consistência homogênea. Deixe a mistura em repouso por 10 minutos e misture novamente antes da aplicação.
- 3. Aplicação:** Aplique a massa na base e nas laterais dos tijolos, posicionando-os no local desejado e ajustando com leves batidas para garantir a aderência. Remova o excesso de massa com uma colher de pedreiro e alise conforme necessário.
- 4. Rendimento:** Aproximadamente 4 kg/m<sup>2</sup>.



## ESTOCAGEM

Armazene sobre estrados em local coberto, seco e ventilado, com no máximo 10 sacos empilhados. Manter a uma distância mínima de 30 cm da parede.

## ATENÇÃO

Os produtos preservarão suas características desde que armazenados corretamente e seguidas as instruções aqui contidas. O perfeito desempenho do material também dependerá de fatores alheios, tais como: preparo da superfície, condições climáticas, técnica de aplicação, etc. A Canaã reserva-se o direito de dispensar qualquer garantia sobre o produto quando as condições fornecidas não forem seguidas corretamente.



## VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação.

## CONFORMIDADE

A Massa Pronta Canaã 3x1 atende a todos os requisitos estabelecidos pelas normas NBR 16541, NBR 13281, NBR 13279 e NBR 13278, garantindo qualidade e conformidade para suas obras.



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

**CNPJ:** 41.864.681/0001-13

**SAC:** (66) 3515-0821

**Email:** comercial@industriacanaa.com.br

**Responsável técnico:** CRQ 16300065