

O REJUNTE CERÂMICO CANAÃ TIPO I É INDICADO PARA REJUNTAR REVESTIMENTOS CERÂMICOS (PISO E AZULEJO) E PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS (MIRACEMA, GOIÁS, MINEIRA, SÃO TOMÉ E CANJIQUINHA) EM PISOS E PAREDES, COM JUNTAS DE 2 A 10 MM EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.



INDICAÇÃO

Rejuntamento de juntas de 2 a 10 mm de espessura em áreas internas e externas, pisos e paredes.



CONTRA INDICAÇÃO

- Não recomendado para aplicação em revestimentos cerâmicos porosos, de elevada absorção ou revestimentos cerâmicos que não estejam em conformidade com as normas NBR 13816, 13817 e 13818.
- Não recomendado como barreira a produtos químicos e piscina.
- Não indicado para rejuntamento de porcelanatos e pastilhas.
- O Rejunte Canaã deve ser misturado somente com água. Não misture outros aditivos de rejuntamento a este



COMPOSIÇÃO

- Cimento Portland, agregados minerais de granulometria controlada, polímeros e pigmentos de alta resistência à descoloração.



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO

- Misturador manual (colher de pedreiro) ou mecânico de hélice de baixa rotação.
- Masseira.
- Esponja para limpeza.
- Medidor de água.
- Espaçadores para rejunte.

PREPARO E APLICAÇÃO

1. PREPARO:

- Em um recipiente limpo, adicione aproximadamente 330-350 ml de água por kg de rejunte.
- Misture até obter uma pasta homogênea e sem grumos.
- Deixe a mistura descansar por 10 minutos e misture novamente antes

2. APLICAÇÃO:

- Aplique o rejunte com uma desempenadeira de borracha, pressionando-o nas juntas.
- Remova o excesso com a desempenadeira em um ângulo de 45°.
- Após 15 a 40 minutos, limpe a superfície com uma esponja úmida em movimentos circulares.
- Realize a limpeza final com um pano seco após 24 horas.



DATA DE VALIDADE

- 18 meses a partir da data de fabricação, desde que



CUIDADOS

- Adicione água apenas à quantidade de produto que for ser utilizado no momento. Caso contrário, utilize outro recipiente.
- Nunca deixe a limpeza para o dia seguinte.
- Nunca utilize ácidos para a limpeza.
- Liberar o tráfego normal apenas 14 dias após a conclusão, embora com 7 dias seja possível transitar levemente com o pessoal da obra.
- Em áreas externas, o local rejuntado deve ser coberto durante as primeiras 24 horas após o rejuntamento.
- Em áreas externas, o local rejuntado deve ser hidratado após 5 horas do rejuntamento.



RENDIMENTO

O consumo de rejunte cerâmico pode variar dependendo do tamanho do revestimento, da largura da junta e da técnica de aplicação utilizada pelo profissional. É sempre recomendável ajustar a quantidade conforme as necessidades específicas do projeto e realizar testes prévios para garantir o consumo ideal.

- Juntas de 3 mm: Cerca de 0,5 kg/m² para revestimentos de até 20x20 cm.
- Juntas de 5 mm: Cerca de 0,8 kg/m² para revestimentos



MANUTENÇÃO

- Após 14 dias da aplicação do rejuntamento, iniciar a limpeza regularmente, usando um pano limpo e macio com água e detergente neutro ou sabão de coco líquido.
- Jamais usar ácido, cloro, água sanitária, soda cáustica e outros produtos similares, pois estes atacam seu



ARMAZENAMENTO

- Estocar em local seco e arejado, sobre estrado de madeira, sempre manter o produto em sua embalagem original fechada.

TEMPO DE USO

- Tempo de secagem ao toque: 2 horas
- Liberação para tráfego leve: 24 horas
- Cura total: 7 dias

IMPORTANTE

- Realizar um teste prévio para avaliar a necessidade de proteção preliminar do revestimento, para evitar manchas e riscos.
- As condições do local de trabalho afetam a cor final dos rejuntos coloridos. Faça um teste em uma área restrita para verificar os resultados antes de aplicar o rejunte em toda a obra.

CONFORMIDADE

- O Rejunte Cerâmico Canaã Tipo I atende a todos os requisitos estabelecidos pela norma ABNT NBR 14992:2003, garantindo qualidade e conformidade para suas obras.