

NIVELA RÁPIDO

AUTONIVELANTE

AUTONIVELANTE CANAÃ É UMA ARGAMASSA POLIMÉRICA MONOCOMPONENTE DE ALTA PERFORMANCE, IDEAL PARA NIVELAR PISOS INTERNOS RAPIDAMENTE.



INDICAÇÃO

O Autonivelante Canaã é indicado para a preparação e regularização de contrapisos cimentícios e lajes de concreto, correção de imperfeições e nivelamento de superfícies internas em ambientes residenciais, comerciais e industriais, sendo compatível com diversos tipos de revestimentos como vinílicos, laminados, cerâmicas, madeira, tapetes, pisos de borracha, pinturas epóxi e porcelanato líquido; adequado para uso em áreas de alto tráfego, como escritórios, lojas, hospitais e escolas, proporcionando uma base lisa e uniforme para acabamentos finos, em aplicações de espessuras de 2 a 10 mm, garantindo uma superfície pronta para revestimentos em um curto espaço de tempo.



NÃO INDICADO

- Não indicado para áreas externas.
- Não recomendado para áreas com umidade permanente por capilaridade, como contrapiso direto no solo sem lona ou manta.



COMPOSIÇÃO

- Cimento Portland, Agregados minerais selecionados, Aditivos especiais.

MODO DE PREPARO E APLICAÇÃO

PREPARO DA MISTURA:

1. Em um recipiente limpo, adicione 20 kg de Autonivelante Canaã a 5,2 a 5,4 litros de água limpa (aproximadamente 26% do peso do produto).
2. Utilize uma furadeira de baixa rotação (400 a 500 rpm) com hélice acoplada ou um misturador mecânico para grandes volumes.
3. Misture até obter uma pasta homogênea e livre de grumos.
4. A mistura deve ser utilizada em no máximo 30 minutos após preparada. Não adicione mais água após esse período.

PREPARO DO SUBSTRATO:

1. Certifique-se de que a superfície esteja firme, limpa, seca e isenta de pó, óleo, tinta, graxa ou qualquer outro resíduo.
2. Para otimizar o desempenho e garantir máxima aderência, aplique previamente um primer base.
3. Em superfícies que estejam em contato direto com o solo, utilize o Impermeabilizante Canaã para selar e prevenir a penetração de umidade. Se necessário, aplique uma segunda camada de primer para assegurar a proteção completa.

APLICAÇÃO:

1. Aplique Autonivelante Canaã imediatamente após a mistura.
2. Despeje o produto sobre a base e espalhe com um rodo metálico liso ou dentado.
3. Use um rolo fura-bolhas para eliminar bolhas de ar.
4. Aguarde a secagem por 24 horas antes de aplicar revestimentos ou permitir tráfego leve.



CUIDADOS COM A LIMPEZA DO SUBSTRATO

1. Limpe as ferramentas e equipamentos com água enquanto o produto ainda estiver fresco.
2. Utilize meios mecânicos para remover o produto após seco.



RENDIMENTO

O consumo de Autonivelante Canaã é de aproximadamente 17 kg/m²/mm de espessura, com uma embalagem de 20 kg cobrindo entre 1,18 m² e 5,88 m², dependendo da espessura aplicada, que pode variar de 2 mm a 10 mm



IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do Autonivelante Canaã dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e da superfície, temperatura e condições climáticas locais, além do conhecimento técnico e prático do aplicador. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.



ESTOCAGEM

Mantenha o produto em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura, em sua embalagem original fechada.



VALIDADE

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado em embalagem lacrada e sob condições adequadas.

ATENÇÃO

Os produtos preservarão suas características, desde que armazenados corretamente e seguidas as instruções aqui contidas. O perfeito desempenho do material dependerá também de fatores alheios, tais como: preparo da superfície, condições climáticas, técnicas de aplicação etc.

A Canaã reserva-se o direito de dispensar qualquer garantia sobre o produto quando das condições fornecidas não forem seguidas corretamente.

CLASSIFICAÇÃO DA NORMATIVA

Autonivelante Canaã atendem a todos os requisitos solicitados pela NBR 14081-1:1998, NBR 13281:2005, EN 13813.

ENSAIOS REALIZADOS

- Resistência à Compressão;
- Resistência à Tração na Flexão;
- Resistência de Aderência;



INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

CNPJ: 41.864.681/0001-13

SAC: (66) 3515-0821

Email: comercial@industriacanaa.com.br

Responsável técnico: CRQ 16300065